






Ghi chú:

1. Phương pháp hàn : GTAW - 141
2. Hàn đính ở vị trí tùy ý
3. Chiều dài mối đính tối đa 15mm; Đính ở phía mặt hàn
4. Hàn đính xong toàn bộ mối được hàn
5. Thực hiện các đường hàn với tâm A ở vị trí nằm ngang
6. Các mối hàn góc trong có kích thước cạnh hàn: 3mm -0/+1
7. Các mối hàn góc ngoài có bán kính: 2mm -0/+1
8. Các mối hàn được thực hiện bằng 1 lớp duy nhất và dùng que hàn phụ
9. Không làm sạch mối hàn bằng bất cứ phương pháp nào
10. Thời gian: 1 giờ 15 phút (bao gồm cả gá đính)

Đánh giá: Ngoại dạng bằng mắt thường

|          |    |          |                           |
|----------|----|----------|---------------------------|
| E        | 1  | SUS 304  | 136x120x2                 |
| D        | 1  | SUS 304  | 100x118x32x2 (hình thang) |
| C        | 1  | SUS 304  | 118x50x2                  |
| B        | 2  | SUS 304  | 120x82x2 (hình tam giác)  |
| A        | 1  | SUS 304  | 140x120x2                 |
| Ch. tiết | SL | Vật liệu | Mô tả                     |

|                                         |  |              |  |                       |  |
|-----------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|
| Hội thi tay nghề B ô công thương - 2018 |  | Nghề         |  | Hàn                   |  |
|                                         |  | Bài thi số 2 |  | Kết cấu thép không gỉ |  |
| ISO                                     |  | A            |  | Thiết kế              |  |
|                                         |  |              |  | Vẽ                    |  |
|                                         |  |              |  | Ngày                  |  |
|                                         |  |              |  | 20/01/2018            |  |
|                                         |  |              |  | Tỷ lệ                 |  |
|                                         |  |              |  | N.T.S                 |  |
|                                         |  | 2018         |  | 01                    |  |